

BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH

Bauaufsichtlich anerkannt als

- ✓ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Bauprodukte des Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerksbau nach LBO und BauPG Kenn-Nummer: 0943

Anerkannt nach RAP Stra als

- ✓ Prüfstelle für Eignungs-, Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen an bituminösen und mineralischen Baustoffgemischen sowie hydraulischen Gemischen und Recyclingbaustoffen im Straßenbau

Eingetragen

- ✓ im „Handbuch für das Fliesengewerbe“ unter „Untersuchungs- und Materialprüfanstalten“

Anerkannt als

- ✓ Prüfstelle für die Fremdüberwachung der Ausführung nach ZTV-SIB und ZTV-RISS
- ✓ Prüfstelle für Fahrbahndecken aus Beton nach ZTV Beton-StB

Akkreditiert als

- ✓ Prüfstelle für mechanisch-technologische, geometrische, physikalische, thermische und chemische Untersuchungen an Gesteinskörnungen, Frisch- und Festbeton, Stahlbetonfertigteilen, Betonwaren, keramischen Baustoffen und Naturstein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2000



DAP-PL-3497.00

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH · Lübsche Straße 109 · 23966 Wismar

Finalit Komplett-Steinpflge GmbH
Friedhofstraße 67

A - 4600 Wels

Wismar, 05.07.05

Prüfbericht - Nr.	1362/05
Auftraggeber::	Finalit Komplett-Steinpflge GmbH Friedhofstraße 67
Auftragssache:	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr nach DIN 51130:2004-08
Auftragstag:	28.06.2005
Einlieferungstag:	01.07.2005
Bezeichnung des Erzeugnisses:	Bisazza Mosaik Opus Romanum behandelt mit Finalit Nr. 25
Anzahl:	1 zusammengestellte Platte
Hersteller bzw. Herkunft:	Auftraggeber
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) Ch. Böttcher
Ursprungsnachweis:	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Prüfbericht umfaßt 2 Seiten.

*Prüfberichte dürfen nur ungekürzt oder nach Genehmigung durch die Baustoffprüfstelle Wismar GmbH im Auszug wiedergegeben werden.
Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.*

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH
Lübsche Straße 109
23966 Wismar

Telefon: (03841) 762306; 7 55 48
Telefax: (03841) 76 30 78
E-Mail: bpswismar@t-online.de
Internet: www.bps-wismar.de

Kontoverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
BLZ: 140 510 00, Kto.: 1 000 006 553

IBAN: DE 32 1405 1000 1000 006 553,
BIC: NOLADE 21WIS
Volksbank Wismar
BLZ: 130 610 78, Kto.: 4 100 182

Handelsregister Schwerin:
Steuer-Nr.:
USt.-IdNr.:
Geschäftsführer:

HRB 1958
080/106/00090
DE137436034
Fr. Dipl.-Ing. E. Stoige (Mobil) 01 73/2 33 59 25
Hr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzkeit (Mobil) 01 72/5 48 22 75
Fr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzkeit
Fr. Dipl.-Ing. E. Stoige
Hr. Dipl.-Ing. P. Wiegand (Mobil) 01 72/5 48 22 76

Prüfstellenleiter RAP Stra:
Prüfstellenleiter PÜZ-Stelle:
DGQ Auditor:

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft in Anlehnung an DIN 51130:2004-08 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Beschreibung der Platte:

Die Einzelteile der Mosaikplatte sind grau, weiß, lila und grün.

Vorbereitung des Prüfbelages:


Es wurde ein Prüfbelag von 89 x 35 cm
durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.
Die Fugenbreite betrug dabei 1 bis 2 mm.
Der Prüfbelag wurde vom Auftraggeber hergestellt.
Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

Mittlerer Neigungswinkel:

Versuch-Nr.	korrigierter Gesamtakzeptanzwinkel DIN 51 130 erhöhte Rutschgefahr [°]
1	19,9
2	18,4
3	18,4
4	19,7
5	19,2
6	19,5
Mittelwert	19,2
korrigierter mittlerer Neigungswinkel α_{ges} für u.a. Bewertungsgruppe	> 19 - 27

Bewertungsguppe:

Der Bodenbelag ist gemäß der ermittelten Prüfergebnisse nach den Richtlinien der
- DIN 51130 der Bewertungsgruppe **R 11** zuzuordnen.


Dipl.-Ing.(FH) Ch. Böttcher
Bearbeiterin




Dipl.-Ing. E. Stoige
Leiterin der Prüfstelle